simplee

SIMPLE ROCK

Stand:150720

Kunststoffveredelter Klasse IV Gips zur Herstellung von Zahnkranz- und Modellguss-Modellen. Thixotrope Konsistenz mit niedriger Expansion.

Inhalt: 20 kg

- REF 700 910 goldbraun
- REF 700 911 grau
- REF 700 912 pastellgelb

Anmischverhältnis:	100 g: 20 ml dest. Wasser
Anmischzeiten:	manuell 60 Sekunden Vakuum 30 Sekunden
Verarbeitungszeit:	5 - 6 Minuten
Abbindezeit:	9 - 10:30 Minuten
Entformbarkeit:	ca. 30 Minuten
Druckfestigkeit nach 1h:	70 MPa
Expansion nach 2h:	0,08%
Expansion nach 24h:	0,09%

Vertrieb durch Müller & Weygandt GmbH – Reichardsweide 40 – 63654 Büdingen – Tel.:+0049(0)6042 – 88 00 88